Especificaciones de acero laminado en caliente, decapado y aceitado

Lámina de acero	Espesor nominal: 2.3-5.0mm. Ancho nominal: 900-1500mm				
Bobina de acero	Diámetro interior: Ø610 o superior a Ø620				
bobina de acero	Peso: < 30t o personalizable				
Espesor	Se entregan en espesores estándar según los estándares de la empresa, o personalizables				
Ancho	Estándar: 1000mm, 1200mm, 1200mm, 1500mm, o personalizable				
Grado	Acero estructural	Q195, Q215A, Q215B, Q235A, Q235B			
	Acero conformado en frío	SPHC, SPHD, SPHE			

Tolerancias de dimensiones

Tolerancia de ancho	Ancho nominal	Precisión normal PW.A	Precisión avanzada PW.B	
	≤1200	0-5	0-2	
	>1200	0-6	0-2	
T.I.	Para priorizar la satisfacción del client	e, nuestros productos estándar se entregan con una especifíquelo durante el proceso de pe	a tolerancia negativa. Para cualquier requisito espec dido.	
Tolerancia de espesor	Nuestra tolerancia de espesor es más estricta que el estándar nacional chino. Sin embargo, pueden ocurrir desviaciones menores en la cabeza o la cola de las bobinas de acero dentro de los primeros y últimos 30 metros, lo que está en línea con las normas de la industria.			

Propiedades mecánicas del acero estructural

Grado	Límite elástico Ra (MPa)	Resistencia a la tracción Rm (MPa)	Elongación A50 (%)
Q195	≥195	315-430	≥33
Q215A	≥215	335-450	≥31
Q215B	≥215	335-450	≥31
Q235A	≥235	370-500	≥26
Q235B	≥235	370-500	≥26

Composición química del acero estructural

Grado	Porcentaje no m	Porcentaje no mayor que (%)					
	С	Si	Mn	P	s		
Q195	0.12	0.30	0.50	0.035	0.040		
Q215A	0.15	0.35	1.20	0.045	0.050		
Q215B	0.15	0.35	1.20	0.045	0.045		
Q235A	0.22	0.35	1.40	0.045	0.050		
Q235B	0.20	0.35	1.40	0.045	0.045		

Propiedades mecánicas del acero conformado en frío

		Elongación A50 (%)		Doblado			
Grado	Límite elástico (MPa)	≥2.5-< 3.2mm	≥3.2-< 4.0mm	≥4.0mm	Ángulo de doblado	Radio	
		≥2.5~ 3.2mm				Espesor < 3.2 mm	Espesor ≥3.2 mm
SPHC	≥270	≥29	≥31	≥31	180°		0.5a
SPHD	≥270	≥35	≥37	≥39		4	
SPHE	≥270	≥37	≥39	≥41	(*)		(*)

Composición química del acero conformado en frío

Grado	С	Mn	Р	s
SPHC	≤0.15	≤0.60	≤0.050	≤0.050
SPHD	≤0.10	≤0.50	≤0.040	≤0.040
SPHE	≤0.10	≤0.50	≤0.030	≤0.035